

# BEHA Alu-Butyl Dichtband



## Montage- und Dichtungsband aus Butylkautschuk mit fest verankerter Alukaschierung

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Alu Butylband ist selbstklebend, oberflächenvergütet, alterungsbeständig, und UV-beständig. Es dichtet dauerhaft, und besitzt eine sehr hohe Klebkraft. Es zeichnet sich auch durch eine hohe mechanische Standfestigkeit aus. Durch die flexible Temperaturbeständigkeit von -30° C bis +90° C bietet das Alu-Butylband ein breites Einsatzspektrum.

Alu-Butylklebebänder werden zum Abkleben von blechummantelten Isolierungen, zum dauerhaften Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen im Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenbau eingesetzt. Ebenso finden die Butyl-Dichtungsbänder als Feuchtigkeits- und Diffusionssperre im Tiefbau Verwendung. Im Dachbereich als Reparaturband sowie zum Abkleben von Fugen und Anschlüssen an Mauerwerk, Beton und Holz und zum wind- und dampfdiffusionsdichten Verkleben von Folien und anderen Luftdichtheitsschichten zur Einhaltung der DIN 4108 Teil 7 im Hochbau.

- zum Verkleben und Dichten von Fugen und Rissen,
- besonders gut geeignet zum Abdichten von Regenrinnen,
- gute Anstrichverträglichkeit,
- bitumenverträglich,
- wasserdicht,
- dampfdiffusionsdicht,
- selbstklebend,
- klebt und dichtet zuverlässig

### ANWENDUNG

Metall, Beton, Kunststoffe, Mauerwerk, Putz, Holz, Glas, Anschlüsse an Dach und Wand, Glasdächern und Gewächshäusern, Wintergärten, Dacheindeckungen,

Trauf- und Kehlblechen, Lichtkuppeln, Auto-HIFI-Einbau, Fensterrahmen, usw.

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Die abzudichtenden Untergründe müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +5 °C liegen. Um eine gute Anfangshaftung zum Untergrund zu erhalten, sollte das Band mit einer Andruckwalze oder Ähnlichem an den Untergrund gepresst und geglättet werden.

### TECHNISCHE DATEN

Stärke: ca. 0,8mm-1mm  
 Bandbreite: 50mm, 100mm, 150mm  
 Rollenlänge: 5m, 10m, 25m  
 Einsatztemperatur: -30 °C bis + 90 °C  
 Materialdicke: ca.1,0mm  
 Reißfestigkeit: 60N/25mm  
 Klebkraft: 15N/25mm

### RECHTSGRUNDLAGE

Die gemachten Angaben sowie die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, bei sachgerechter Lagerung und Anwendung. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe und von der Norm abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese erhalten Sie auf [www.beha-web.de](http://www.beha-web.de).