

Butyl Dichtband selbstklebend

Selbstklebendes vliesbeschichtetes Dichtband zur dauerelastischen Fugenabdichtung unter keramischen Belägen



Art-Nr.: BT20

Eigenschaften

Vliesbeschichtetes, dauerelastisches Butyl-dichtband mit einer hohen Kleb- und Reißfestigkeit. Die Vliesbeschichtung ermöglicht einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen und mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen sowie Reaktionsharzabdichtungen.

Anwendungsgebiete

Zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Fugen gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach ZDB-Merkblatt sowie abP. Einsatz in Verbundabdichtungen auf Balkonen, Loggien und Laubengängen nach DIN 18531, in Innenräumen nach DIN 18534 sowie in Behältern und Becken nach DIN 18535.

Technische Daten

Stärke:	0,8 mm
Breite:	100 mm
Länge:	20 m
Gewicht:	0,931 kg/Rolle
Verarbeitungstemperatur:	ab 5°C

Vorteile

- flexibel, hoch reißfest
- selbstklebend
- selbstverschweißend
- hohe Haftung auf nahezu allen Untergründen
- leichte und sichere Anwendung
- wasserdicht, rissüberbrückend

Vorbereitung des Untergrundes

Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, Beschaffenheit und dem vorgesehenen Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen. Nach Trocknung des Grundiermittels kann das Dichtband direkt auf den Untergrund aufgeklebt werden.

Verarbeitung

Dichtband auf die erforderliche Länge zuschneiden. Die eine Hälfte des rückseitigen Silikonstreifens abziehen und auf die vorgesehene Fläche fest andrücken. Anschließend den zweiten Silikonstreifen abziehen und das Dichtband nach Möglichkeit mit Schlaufenbildung an die Fläche kleben. Das Dichtband muss beim ersten Aufkleben richtig positioniert sein. Ein Korrigieren funktioniert abhängig vom Untergrund nur noch bedingt. Aus Sicherheitsgründen ist das Dichtband durch einen neuen Abschnitt zu ersetzen.

Hinweise für Folgearbeiten

Durch das Ausgangsmaterial ist eine hervorragende Verträglichkeit und ein guter Verbund mit Polymerdispersionen, mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzen gegeben. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

Bei trockener Lagerung in der Verpackung 24 Monate.